

STEYPUVIRKI

Almenn ákvæði eru í: IST EN 1992-1-1-2004: NA:2010
Eiginleikar, framleiðsla og niðurlögð steinstypu skal vera í samræmi við kröfur
IST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005.

Steypuflokkar

Steypuflokkur hvers byggingarhluta, sem tilgreindur er í töflu hér að neðan, er auðkenndur samkvæmt IST EN 206 með skammstófuninni Cbb/cc:Xei-D. Cbb/cc sýnir brýstírksflokk steypu þar sem bb tákna tilskilið brotpol 150 x 300 mm sívalninga og cc tákna tilskilið brotpol 150 x 150 x 150 mm tenginga. Xei er umhverfisflokkur og D stærsta steinastærð efnis í mm.

Steypuflokkar sem notaðir eru í verkinu koma fram í töflu hér að neðan

Samsetning steypu

Fylliefni

Fylliefni skulu uppfylla byggingarreglugerð hvað varðar skilyrði um alkalívirkni saltinnihald og berggreiningu. Auk þess skal fylliefni ekki innihalda óreinindi eða efnispætti sem geta skert steypuðum eða vald ið tæringu á bendistáli. Kornalögun og kornadreifing fylliefnar skal vera þannig að viðunandi þjálini náist, þannig að fullnægjandi niðurlög sé tryggð.

þar sem sérstakar kröfur eru gerðar til fjaðurstuðuls skal fylliefni steypunnar valið með tiliti til þess p.e.a.s. þéttileiki fylliefnar.

Sementsmagn
Í útisteypu, sem verður fyrir veðrunaráhrifum en er að mestu laus við saltáhrif, skal sementsmagn vera a.m.k. 300 kg í hverjum rúmmetra af steinsteypu.

Vatnssementstala (v/s) skal vera minni en 0,55.

Í útisteypu, sem verður fyrir miklum veðrunaráhrifum og verulegum saltáhrifum, skal sementsmagn vera a.m.k. 350 kg í hverjum rúmmetra af steinsteypu.

Vatnssementstala (v/s) skal vera minni en 0,45

Kornastærð
Hafa skal í huga að ákveðnum tilfellum getur verið þörf fyrir minni hámarks kornastærð en gefin er í töflu 1, svo sem þegar þéttileiki járnabendingar er mikill.

Loftinnihald og veðrunarpol
Öll steypa sem verður fyrir áhrifum frost-þjóðu skal vera loftblendin og skal loftmagnið vera mælt á byggingastað rétt áður en steypan er lögð í móti. Ef dæla er notuð við að flytja steypuna skal mæla loftmagni í steypunnar eftir að henni hefur verið dælt.

Veðrunarpolin steypa skal uppfylla eftirfarandi:

Veðrunarpol: Flógnun < 0,5 kg/m² eftir 28 umf. og < 1,0 kg/m² eftir 56 umf. (skv. SS137244/3%NaCl)

Fjarlægðarstuðull: < 0,20 mm (skv. ASTM C457)

Virk yfirborð: > 25 mm²/mm³ (skv. ASTM C457)

Sigmál

Þjálini steypu skal metin hverju sinni. Mesti leyfilegi sigmálflokkur er S4: 160-210mm sbr. IST EN 206. Í flestum tilfellum er nauðsynlegt að nota sérvirk þjálniefni í steypuna til að tryggja steypugæðin.

Tafla - Steypuflokkar

Steypuflokkur, nr.	St0	St1	St2	St3	St4	St5	St6
Heiti	C16/20: X0-25	C25/30: XC2-25	C25/30: XC2-25	C25/30: XC2-25	C30/37: XC1-25	C35/45: XC1-16	C35/45: XF3-25
Silenderstyrkur (MPa)	16	C25	C25	C26	30	35	35
Umhverfisflokkur	X0	XC2	XC1	XC2	XC1, XD1	XC1, XD1	XF3, XD2
Hámarks kornastærð (mm)	25	25	25	25	25	16	25
Loftmagn (%)	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	5-7
Krafa um frosþýðubol	-	-	-	-	-	-	Já
Lágmarks fjaðurstuðull, Ecm (MPa)	-	-	-	26.500	-	27.500	-
Byggingarhlutar	Þriflag þar sem sýnt eða með samþykki byggingarsjóra	Undirstöður, Veggr neðan jarðvegsbord, Plata á fyllingu innanhúss	Berandi plötur að utan, innanhúss	Plata á fyllingu bílakjallara, Veggr í bílakjallara	Raufasteypa, Ásteypulag á hp, Steypa í deltabita	Steypa utanhúss óvarin	

STÁLVIRKI

Efnisgæði

Allt stál, annað en boltar, snitteinar, skinnur og rær, skal a.m.k. uppfylla kröfur IST EN 10025:2004 um stál í gæðaflokk S235JRG2, ef annars er ekki getið á teikningum eða í verklýsingu. Verktaki skal afhenda verkkaupa vottorð 3.1.B skv. IST EN 10204:1991+A1:1995 um gæði stálsins. Stál sem að heitsinkhúða skal innihalda > 0,12% af kísil (Si).

Stálid skal vera óskemmt og standast a.m.k. kröfur IST EN ISO 8501-1:2001 um ryðstig B. Það skal vera laust við skillög og aðra innri galla. Galla skal meta skv. BS 5996:1993.

Allir boltar, aðrir en mürb boltar og límboltar, og snitteinar skulu vera í styrkleikaflokk 8.8 skv. IST EN 20898-1:1991, rær í styrkleikaflokk 8 skv. IST EN 20898-2:1993 og skifur í flokk 200HV skv. IST EN ISO 7089:1983. Boltarnir, rærnar og skifurnar skulu heitsinkhúðuð með böðun skv. IST EN ISO 1461:1999.

Mürb boltar og límboltar skulu a.m.k. vera í styrkleikaflokk 5.6 skv. IST EN 20898-1:1991, rærnar í styrkleikaflokk 5 skv. IST EN 20898-2:1993 og skifurnar í flokk 100HV skv. IST EN ISO 7091:1983. Snitteinar, mürb boltar og límboltar, ásamt róm og skifum á þá, skulu heitsinkhúðaðir með a.m.k. 45 micron þykki sinkhúð.

Skifur skulu vera undir öllum róm og undir þeim boltahausum sem er snúið til að herða boltana. Ef tekjur fram í verklýsingu, þá skal róm læst með læsiróm eða rofi skrifugangs. Ekki má læsa róm með punktusóu.

Rafsuður

Öll rafsuðuvinnu skal unnið af þeim, sem hafa gild hæfnisvottorð skv. IST EN 287-1:1992+A1:1997 er ná yfir þær suðuðaferðir sem áförmáð er að nota.

Rafsuðuvinnu skal haga þannig að formbreytingar og innri spennur verði sem minnstar. Verktaki skal þess vegna fyrir fram útbúa suðuforskriftir (suðuferla) skv. IST EN 288-2:1992 og afhenda verkkaupa.

Suðuefni skal uppfylla kröfur IST EN 499:1994 og IST EN 758:1997 og skal valið þannig að styrkur þess og seigla eftir suðu a.m.k. jöfn styrk og seiglu grunnefnisins. Öll rafsuðuvinnu skal uppfylla skilyrðin í IST EN 1011-1:1998+A1:2002 og allar rafsuður skulu a.m.k. standast kröfur um flokk D í IST EN 25817:1992 (sjá m.a. töflu II).

Suðuðakn eru skv. IST EN 22553:1994. helstu tákni og merking þeirra er sýnd í töflu I.

Yfirborðsmeðhöndlun

Almenn

Allir kantar á plötum og endum á stöngum og bitum, sem verða sýnilegir, skulu slípaðir bannig að ójöfuri verði minni en 0.5 mm frá sílétum fleti. Allar skarpar brúrir á fullunu stálvirkir skal auk þess slípa ávalar, þannig að 1 < R < 1.5 mm. Sá hluti yfirborðs ísteypa stáls, sem steypa leggst að, má vera sinkhúðaður eða grunnmálaður, nema annað sé tekið fram.

Sinkhúðað en ómálað stál

þykkt sinkhúðar er ýmist skilgreind sem micrometri (micron) eða sem gr. á m². en 1 micron = 1 μm = m² / 7.14.

Uppgefín þykkt sinkhúðar á smíðastál er þykkt sinkhúðar á plötuhið, t.d. 115 micron = 115 μm. Fyrir þunnar plötur, t.d. þak og veggplötur er uppgefín þyngd á m² almennt heildarþykkt sinkhúðar báðum megin.

Dæmi: Bárstál með sinkþykkt 275 gr./m² svarar til sinkþykktar hvors flatar 275 / 7.14 * 0.5 = 19 μm = 19 micron.

Sinkhúðað og málæð stál

Stálid skal heitsinkhúðað með böðun í samræmi við IST EN ISO 1461:1999. Það skal siðan hreinsað og grunnað með sinkríkum epoxygrunni sem binst sinkhúðinni. Skemmdir á sinkhúðinni skal hreinsa og grunnað með sama grunni.

Sandblásið og málæð stál

Stálid skal sandblásið þar til yfirborð þess stenst kröfur IST EN ISO 8501-1:2001 um sandblástursstigi 2 ½. Strax eftir sandblásturinn, innan 4 klst. og áður en ryðslíkja nær að myndast á stálini, skal það grunnað með sinkríkum epoxygrunni. Þurrfilmþykkt grunnins skal vera 25 - 30 micron.

Upsetningar og nákvæmnirkröfur

Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum á byggingarstað. Hann skal því áður en upsetning hefst gagna úr skugga um að staðsetning allra undirstöðubolta og annarra tenginga sé innan tilskilinna nákvæmnikrafra.

Nákvænni í smíði og reisingu stálvirkisins skal hvergi vera utan leyfilegra frávika skv. gr. 11 í IST EN 1090-1:1996. Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu fylgia ákvæðum kafla 7 í ENV 1993-1-1:1992 "Eurocode 3" og stálvirkir fullnægja þeim nákvæmnirkröfum, sem þar eru settar fram, því þær eru forsendar hönnunar virkisins.

VERKEFÉKNING GERÐ Á GRUNNI ADALUPPDRÁTTA SEM SAMÞYKTIR VORU PANN: 29 JUN 2022
Asgeir Ásgeirsson - kt. 070161-6420



TEKNIK
VERKFREÐISTOFA
www.teknik.is teknik@teknik.is

Áshamar 12-26

Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Burðarvirki
Almennar skýringar
Steinstypa og stálvirkir

TEKNÍKÚMUR BLASTSTÆRD HANNAÐ: KSG
21-133 A1 TEKNÍK: KSG

B_A_01_02 YFIRFARI: JF

DAGS: MÆLIVARDI UTGÁFA

19.08.2022 Enginn A

Dagsetning aðaluppráttar:
Hannurður: Jóhann Fríðriksson kt. 160777-4439
Hönnunarsjöt: John F