

STEYPUVIRKI

Almenn ákvæði eru í: ÍST EN 1992-1-1:2004: NA:2010
Eiginleikar, framleiðsla og niðurlögn steinsteypu skal vera í samræmi við krófur
ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005.

Steypuflokkar

Steypuflokkur hvers byggingarhluta, sem tilgreindur er hér að neðan, er auðkenndur samkvæmt ÍST EN 206 með skammstofuninni Cbb/cc:Xei-D. Cbb/cc sýnir þróustyrksflokki steypu þar sem bb táknað tilskilið brotpol 150 x 300 mm sivalninga og cc táknað tilskilið brotpol 150 x 150 x 150 mm tenginga. Xei er umhverfisflokkur og D stærsta steinastærð efnis í mm.

Steypuflokkar sem notaðir eru í verkinu koma fram í töflu hér að neðan

Samsetning steypu

Fylliefni Fylliefni skulu uppfylla byggingarreglugerð hvað varðar skilyrði um alkalívirki saltinnihald og bergreiningu. Auk þess skal fylliefnið ekki innihalda óreiðindi eða efnispætti sem geta skert steypugæði eða valdið tæringu á bendistáli. Kornalögun og kornadreifing fylliefna skal vera þannig að viðunandi þjálni náist, þannig að fullnægjandi niðurlögn sé tryggð.

Þar sem sérstakar krófur eru gerðar til fjaðurstuðuls skal fylliefni steypunnar valið með tiliti til þess þ.e.a.s. þéttileiki fylliefna.

Sementsmagn Í útisteypu, sem verður fyrir veðrunaráhrifum en er að mestu laus við saltáhrif, skal sementsmagn vera a.m.k. 300 kg í hverjum rúmmetra af steinsteypu.

Vatnssementstala (v/s) skal vera minni en 0,55.

Í útisteypu, sem verður fyrir miklum veðrunaráhrifum og verulegum saltáhrifum, skal sementsmagn vera a.m.k. 350 kg í hverjum rúmmetra af steinsteypu.

Vatnssementstala (v/s) skal vera minni en 0,45

Kornastærð Hafa skal í huga að í ákveðnum tilfellum getur verið þórf fyrir minni hámarks kornastærð en gefin er í töflu 1, svo sem þegar þéttileiki járnabendingar er mikill.

Loftinnihald og veðrunarpol

Öll steypa sem verður fyrir áhrifum frost-þýðu skal vera loftblendin og skal loftmagnið vera mælt á byggingastað rétt aður en steypan er lögð í móti. Ef dæla er notað við að flytja steypuna skal mæla loftmagni í steypunnini eftir að henni hefur verið dælt

Veðrunarpolin steypa skal uppfylla eftirfarandi:

Veðrunarpol: Flógnun < 0,5 kg/m² eftir 28 umf. og < 1,0 kg/m² eftir 56 umf. (skv. SS137244/3%NaCl)

Fjarlæðarstuðull: < 0,20 mm (skv. ASTM C457)

Virk yfirborð: > 25 mm²/mm³ (skv. ASTM C457)

Sigmál Þjálni steypu skal metin hverju sinni. Mesti leyfilegi sigmálflokkur er S4: 160-210mm sbr. ÍST EN 206. Í flestum tilfellum er nauðsynlegt að nota sérvík þjálniefni í steypuna til að tryggja steypugæðin.

Tafla 1- Steypuflokkar

Steypuflokkur, nr.	STEYPA NR. 1	STEYPA NR. 2	STEYPA NR. 3	STEYPA NR. 4
Heiti	C30/37: XC2-32	C30/37: XC2-32	C35/45: XC1-25	C35/45: XC1-16
Styrkflokkur skv. ÍST EN206 (MPa)	25/30	25/30	30/37	C30/37
Umhverfisflokkur	XC2	XC3	XC3	XF1
Hámarks kornastærð (mm)	32	32	25	16
Loftmagn (%)	3-6	3-6	3-6	3-6
Krafa um frósþýðubol	-	-	-	-
Lágmarks fjaðurstuðull, Ecm (MPa)	26,500	-	26,400	26,400
Byggingahlutar	Undirstöður	Botnplata Klöddir veggir Innveggir	Berandi göflaplotur Bakplotur Bitar	Súlur Óvardir byggingahlutar

STÁLVIRKI

EFNISGÆÐI

Allt stál, annað en boltar, snittteinar, skinnur og rær, skal a.m.k. uppfylla krófur ÍST EN 10025:2004 um stál í gæðaflokk S235JR2, ef annars er ekki getið á teikningum eða í verklýsingu. Verktaki skal afhenda verkkaupa vottorð 3.1.B skv. ÍST EN 10204:1991+A1:1995 um gæði stálsins. Stál sem að heitsinkhúða skal innihalda > 0,12% af kísil (Si).

Stál ðarf vera óskemmt og standast a.m.k. krófur ÍST EN ISO 8501-1:2001 um ryðstig B. Það skal vera laust við skillög og aðra innri galla. Galla skal meta skv. BS 5996:1993.

Allir boltar, aðrir en múrboltar og límboltar, og snittteinar skulu vera í styrkleikaflokk 8.8 skv. ÍST EN 20898-1:1991, rær í styrkleikaflokk 8 skv. ÍST EN 20898-2:1993 og skífur í flokki 200HV skv. ÍST EN ISO 7089:1983. Boltarnir, rærnar og skífurnar skulu heitsinkhúðað með bðun skv. ÍST EN ISO 1461:1999.

Múrboltar og límboltar skulu a.m.k. vera í styrkleikaflokk 5.6 skv. ÍST EN 20898-1:1991, rærnar í styrkleikaflokk 5 skv. ÍST EN 20898-2:1993 og skífurnar í flokki 100HV skv. ÍST EN ISO 7091:1983. Snittteinar, múrboltar og límboltar, ásamt róm og skífum á þá, skulu heitsinkhúðað með a.m.k. 45 micron þykki sinkhúðu.

Skífur skulu vera undir öllum róm og undir þeim bottahausum sem er snúið til að herða boltana. Ef tekjur frá verklýsingu, þá skal róm læst með læsiróm eða rofi skrúfugangs. Ekki má læsa róm með punktsuðu.

RAFSUÐUR

Öll rafsuðvinna skal unnin af þeim, sem hafa gjild hæfnisvottorð skv. ÍST EN 287-1:1992+A1:1997 er ná yfir þær suðuaðferðir sem áfomað er að nota.

Rafsuðvinna skal haga þannig að formbreyingar og innri spennur verði sem minnstar. Verktaki skal þess vegna fyrir fram útbúa suðuforskriftir (suðuferla) skv. ÍST EN 288-2:1992 og afhenda verkkaupa.

Suðuefni skal uppfylla krófur ÍST EN 499:1994 og ÍST EN 758:1997 og skal valið þannig að styrk þess og seigla eftir suðu verði a.m.k. jöfn styrk og seiglu grunnefnið. Öll rafsuðvinna skal uppfylla skilyrðin í ÍST EN 1011-1:1998+A1:2002 og allar rafsuður skulu a.m.k. standast krófur um flokk D í ÍST EN 25817:1992 (sjá m.a. töflu II).

Suðutákn eru skv. ÍST EN 22553:1994. helstu tákni og merking þeirra er sýnd í töflu I.

YFIRBORDSMEDHÖNDLUN

Almennt

Allir kantár á plötum og endum á stöngum og bitum, sem verða sýnilegir, skulu slípaðir þannig að ójófum verði minni en 0,5 mm frá sléttum fleti. Allar skarpar brúunir á fullunu stálvirki skal auk þess slípa ávalar, þannig að $1 < R < 1,5$ mm.

Sá hluti yfirborðs stýrets stáls, sem steypa leggst að, má vera sinkhúðaður eða grunnmálaður, nema annað sé tekið fram.

Sinkhúðað en ómálað stál

Þykkt sinkhúðar er ýmist skilgreind sem micrometri (micron) eða sem gr. a.m2. en 1 micron = 1 μm = gr. m2 / 7.14.

Upptegin þykkt sinkhúðar á smíðastáli er þykkt sinkhúðar á plötuhlið, t.d. 115 micron = 115 μm. Fyrir þunnar plötur, t.d. þak og veggplötur er upptegin þyngd á m² almennt heildarþykkt sinkhúðar báðum megin.

Dæmi: Bárustál með sinkþykkt 275 gr./m² svarar til sinkþykktar hvors flatar 275 / 7.14 * 0.5 = 19 μm = 19 micron.

Sinkhúðað og málað stál

Stál ðarf heitsinkhúðað með bðun í samræmi við ÍST EN ISO 1461:1999. Það skal síðan hreinsað og grunnað með sinkrikum epoxygrunni sem binst sinkhúðinni. Skemmdir á sinkhúðinni skal hreinsa og grunna með sama grunni.


Sandblásíð og málað stál

Stál ðarf sandblásíð par til yfirborð þess stenst krófur ÍST EN ISO 8501-1:2001 um sandblásturstigið 2 ½. Strax eftir sandblásturinn, innan 4 klst. og aður en ryðslíka nær að myndast á stálinu, skal það grunnað með sinkrikum epoxygrunni. Þurrfilmþykkt grunnsins skal vera 25 - 30 micron.

UPPSETNING OG NÁKVÆMNIKRÖFUR

Verktaki ber alla ábyrgð á útsetningum og mælingum á byggingastað. Hann skal því áður en uppsetning hefst ganga úr skugga um að staðsetning allra undirstöðubolta og annarra tenginga sé innan tilskilinna nákvæmnikrafna.

Nákvæmni í smíði og reisingu stálvirkisins skal hvergi vera utan leyfilegra frávika skv. gr. 11 í ÍST ENV 1090-1:1996. Auk þess skal verktaki bæði við smíði og reisingu fylgja ákvæðum kafla 7 í ENV 1993-1-1:1992 "Eurocode 3" og stálvirkir fullnægja þeim nákvæmnikröfum, sem þar eru settar fram, því þær eru forsendar hönnunar virkisins.



TEKNIK
VERKFRAÐISTOFA

www.teknik.is teknik@teknik.is

Reiðhöll Sörla
Sörlaskeið 13a
221 Hafnarfjörður

Burðarþol
Almennar skýringar
Steypuvirkir og Stálvirkir


TEKNUMMER	BLASTVÉRF	HANNAD:	JF
21-045	A1	TEKNA:	JF
B_A_xx_03		YFIRFARID:	KSG
DAGS	MELIKVARDI		ÚTGÁFA

28.4.2023 Enginn A

Dagsetning aðalapparðar:

Hólmudur: Jónn Fróði Þórsson, kt. 160777-4439

Hólmunarsjá: Þórður Steinþórsson kt. 071051-3498



16. maí 2023

In: byggingarfullræns Hafnarfjörður

Robert A. Róbertsson

ÚTGÁFURILL

HANNAD TEKN. YFIR.