






Steypustyrktarstál

Steypustyrktarstál merkt K (t.d. K10) er kambstál B500C í samræmi við NS3576-3

Tákn


-  Bendistál staðsett í nærbrún veggjar eða plötu
-  Bendistál staðsett í fjarbrún veggjar eða plötu
-  K20c/c200-6000 Bendistál d=20 mm, lengd 6000 mm millibil 200 mm yfir merkt svæði
-  K10c/c200 Lykkjur, d=10 mm, millibil 200 mm
-  Bendistál beygist með skeytilegd inn í aðliggjandi vegg eða plötu

Steypuhula bendistáls

Steypa að jarðvegi: 50 mm
Steypa utanhús: 30 mm
Steypa innanhús: 20 mm

Minnsta fjarlægð milli bendistáls

Þvermál stangar d (mm)	12	16	20	25	32
Minnsta lóðrétt bil, b (mm)	32	32	32	32	32
Minnsta lárétt bil, a (mm)	42	42	42	50	64




Skeytilegd bendistáls


Þvermál stangar d (mm)	8	10	12	16	20	25
Lágmarksskeytilegd (mm)	400	500	600	810	1010	1260

Beyging bendistáls


Bendistál skal ekki beygja krappar en fram kemur í eftirfarandi
Fyrir lykkjur gildir eftirfarandi. $D = 5 \times d$
 $d \leq 16$



Beyging höfuðbendingar: $D = 20 \times d$




Bending við op í vegg
nema annað komi fram á sniði og grunnmynd



Bending á hornum

S = skeytilegd



Steinsteypa

Við framleiðslu á steypu gildir: EN 206: 2000 og Byggingarreglugerð nr. 441/1998

Við niðurlögn á steypu gildir: IST-10, IST-14 og FS ENV 13670-1:2000

Steypuflokkar

Útveggjasteypa
Brotþölsflokkur: C25/28 samkv.ENV 206 (S200)
Sementsmagn: a.m.k. 300 kg/m³
Vatnssementstala: skal vera minni en 0,50
Loftmagn: 5-7%
Sigmál: 60-80 mm

Sökkdar og botnplata

Brotþölsflokkur: C25/28 samkv.ENV 206 (S250)
Vatnssementstala: skal vera minni en 0,50
Loftmagn: 5-7%
Sigmál: 60-80 mm

Trévirki

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. IST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum.
Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu









Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst L40 samkv. IST-DS 413

Festingar

Allar stálfestingar, boltar og skráfur skulu vera heitgalvanhúðað

Almennar skýringar

-  5,00 Hæðarkótar eru í metrum
-  5,00 Merkir kóta 5,00 m á sniði
-  5,00 Merkir kóta 5,00 m á grunnmynd
- Öll mál eru í millimetrum
-  200 Merkir Þykkt á vegg eða plötu 200 mm
-  Snið nr.12
-  12/105 Staðsetning á sniði
-  Snið sýnt á teikningu nr. 105
-  Merkir steypuskil

Alagsforsendur

Snjóálag grunnildi = 1,0 KN/m²
Vindálag grunnildi = 1,74 KN/m²
Jarðskjálftaálag = 0,15g
Notaálag plötur = 1,5 KN/m²
Léttir milliveggir = 1,0 Kn/m²


Stálvirki

Stál

Allt stál í burðarvirki skal vera Fe 360 samkv. IST- DS 412
nema annað sé tekið fram á teikningum.
Allt stál innanhús skal grunna með ryðvarnamálningu.
Allt stál utanhús skal heitgalvanhúðað.

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412.
Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3 x þvermál bolta
Þykkt = 0,3 x þvermál bolta


 Samþykkt þann
29 NOV. 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Grundun

Undirstöður hvíla á þjappaðri frostfríri fyllingu.
Þjöppunarkröfur á fyllingu eru E2 > 100 og E2/E1 < 2,5
Mesta álag á fyllingu er minna en 0,5 MPa

Fylling inn í sökkla skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal þjappa í 30 sm lögum með amk. 60 kg vfrósleða 3 umferðir hver lag

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður Drekavellir 44 Hafnarfirði	
		Skýring Skýringar fyrir burðarvirki	
Hannað / Teiknað 	Dagsetning 23.10.07	Verkrn. 40-09	Teikn.nr. 00-01

